

Instrukcja zginania**DRUT Ø 8 mm**

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod maksymalnym kątem $90^\circ \pm 5^\circ$, a **promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.**

**W przypadku drutu o średnicy 8 mm
promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 40 mm.**

Poniższy rysunek przedstawia przyrząd który umożliwi poprawne wykonanie zgięcia drutu.

